



## Holzlasur-Gel UV

Лазурь-гель на водной основе, акриловая, высшего класса для деревянных фасадов и интерьеров



| Доступные позиции |             |             |             |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| Кол-во на палете  | 672         | 200         | 30          |
| Единица упаковки  | 0,75 л      | 2,5 л       | 10 л        |
| Тип упаковки      | ведро жест. | ведро жест. | ведро жест. |
| Код упаковки      | 01          | 03          | 10          |
| Арт. №            |             |             |             |
| 493171            | ■           | ■           | ■           |

Расход ~ 80 мл/м² на один слой (в неразбавленном виде)



### Область применения



- Элементы без сохранения и с ограниченным сохранением линейных размеров
- Для внутренних и наружных работ
- Вариант farblos/бесцветный: для древесины внутри помещений и для конструктивно защищенных поверхностей вне помещений

### Свойства



- Водный продукт
- Длительная эластичность
- Не отслаивается
- Атмосферостойкость и стойкость к ультрафиолету
- Обладает водоотталкивающими свойствами
- Не капает, подходит для обработки поверхностей выше уровня головы

### Технические параметры продукта

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Связующее вещество | акриловая дисперсия  |
| Плотность (20 °C)  | ~ 1,02 г/см³         |
| Запах              | слабый               |
| Степень блеска     | шелковисто-глянцевый |

Указанные значения представляют собой типичные свойства продукта и не носят характер гарантийной спецификации.

### Подготовка к выполнению работ

- Требования к обрабатываемой поверхности  
Деревянные элементы с ограниченным сохранением и без сохранения линейных размеров: влажность древесины макс. 18 %
- Подготовка поверхности  
Древесину, расположенную вне помещений, требующую защиты от гнили и синевы, предварительно обработать подходящим средством для защиты древесины\*; для древесины внутри помещений такая обработка не требуется (\*Соблюдать осторожность при работе с биоцидными продуктами. Перед применением внимательно ознакомиться с этикеткой и информацией о продукте!).  
Посеревшие и выветренные поверхности древесины отшлифовать до здорового основания.

### Порядок применения



- Условия применения  
Температура материала, окружающей среды и обрабатываемой поверхности: мин. +5 °C, макс. +25 °C.  
  
Тщательно перемешать материал и плавно нанести кистью.  
После высыхания нанести 2-й слой.



#### Указания по применению



Не предназначено для покраски напольных поверхностей (террас, деревянных настилов и т.п.)  
При обработке древесины дуба возможно образование темных пятен вследствие контакта красящих водорастворимых веществ древесины с водными дисперсионными лакокрасочными материалами.  
Совместимость с обрабатываемой поверхностью и цвет покрытия проверять путем пробного нанесения на образец поверхности.  
Перед нанесением покрытия на технически модифицированную древесину и древесные материалы рекомендуется выполнить пробное нанесение, а также предварительное испытание на пригодность для предусмотренной сферы применения.

- **Высыхание**  
Время высыхания при температуре 20°C и относительной влажности воздуха 65 %:  
От пыли: ~ 30 минут  
На отлип: ~ 1 час  
Нанесение следующего слоя: ~ 4 часа

Окончательное отверждение достигается через 2-3 недели, в зависимости от температуры.  
Низкие температуры, малый воздухообмен и высокая влажность воздуха замедляют высыхание.

- **Разбавление**  
При необходимости разбавить водой (5-10 %).


#### Рабочий инструмент / очистка



Кисть малая (с искусственной щетиной), кисть флейцевая (с искусственной щетиной)

Рабочее оборудование и инструмент очищать водой и моющим средством сразу после использования.  
Продукты очистки утилизировать надлежащим образом.

#### Условия хранения / срок хранения



Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом, прохладном, защищенном от замерзания месте. Срок хранения не менее 24 месяцев.  
Вскрытую емкость использовать полностью как можно скорее.

#### Безопасность / нормативные документы

Подробная информация о безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также об утилизации и экологии приведена в актуальной версии паспорта безопасности.

#### Указания по утилизации

Остатки продукта утилизировать в оригинальной упаковке согласно действующим предписаниям. Полностью опустошенные упаковки отправить на вторичную переработку. Утилизировать отдельно от бытовых отходов.  
Не допускать попадания в канализацию. Не сливать в сливное отверстие.

#### Указания по технике безопасности

Хранить в недоступном для детей месте.  
При нанесении распылением использовать защитные очки и средства защиты органов дыхания с комбинированным фильтром A2/P2.  
При шлифовальных работах использовать средства защиты органов дыхания с пылевым фильтром P2.  
Во время нанесения и высыхания обеспечить хорошую вентиляцию.  
Во время работы с краской не употреблять пищу и напитки, не курить.  
При попадании в глаза или на кожу немедленно тщательно смыть водой.  
Не допускать попадания в канализацию, водоемы или почву.  
Инструмент очищать водой с мылом сразу после использования.  
На вторичную переработку отправлять только полностью опустошенные упаковки.  
Жидкие остатки материала сдать в пункт приема старой лакокрасочной продукции.

#### Содержание летучих органических соединений (ЛОС) согл. Директиве Decopaint (2004/42/EG)

Предельно допустимое значение по нормам ЕС для данного продукта (Кат.А/е): макс. 130 г/л (2010).  
Содержание ЛОС в данном продукте < 130 г/л.





Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше данные были получены в ходе практического применения, а также в лабораторных условиях, являются ориентировочными и поэтому в целом не носят обязывающий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие указания и описание нашей продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. При этом необходимо учитывать, что

вследствие различия и многообразия рабочих условий, применяемых материалов и строительных объектов естественным образом невозможно охватить каждый отдельный случай. Поэтому в данной связи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить пробное применение, либо обратиться к нам за дополнительной информацией. Если нами не было оформлено четкого письменного подтверждения пригодности особых качеств и свойств продуктов для конкретной цели применения, определяемой в

договорном порядке, то технические консультации или информирование, даже если они осуществляются в меру всей полноты наших знаний, в любом случае не являются обязывающими. В остальном действуют наши Общие условия продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Технического описания предыдущая версия теряет свою силу.