



Kalkspatzenmörtel Historic

- Historic Kalkspatzenmörtel -

Базовая смесь (известково-песчаный раствор на основе извести сухого гашения) для изготовления растворов и штукатурок по историческим рецептурам с использованием местных наполнителей

Цвет	Доступные позиции	
	Кол-во на палете	18
	Единица упаковки	35 кг
	Тип упаковки	2-компонентная упаковка
	Код упаковки	35
	Арт. №	
Базовый цвет KSM 001-beige / бежевый	0543	■

Расход В зависимости от применения



Область применения



- Штукатурный раствор
- Ремонт и реставрация исторических оснований
- Раствор для заполнения швов

Свойства

- Не содержит цемента, трасса, гидравлической извести и других «неисторических» вяжущих
- Образует известковые гранулы, характерные для технологии сухого гашения обожженной (негашеной) кусковой извести
- Известковые гранулы обеспечивают «самовосстановление» раствора в местах трещин и боковых изломов
- Базовая смесь с высоким содержанием вяжущего для изготовления строительных и штукатурных растворов по историческому образцу с добавлением местных наполнителей.

Технические параметры продукта


Плотность (20 °C) 1,96 кг/л

Указанные значения представляют собой типичные свойства продукта и не носят характер гарантийной спецификации.

Подготовка к выполнению работ

- Требования к обрабатываемой поверхности
Основание должно быть чистым и обладать несущей способностью.

Порядок применения



- Условия применения
Температура материала, окружающей среды и обрабатываемой поверхности: мин. +5 °C, макс. +30 °C.

Общие указания

Отклонения от актуальных нормативных положений требуют дополнительного согласования.
При планировании и проведении работ принимать во внимание имеющуюся документацию об испытаниях.

Рабочий инструмент / очистка

Строительный миксер, мастерок, правило, зубчатый шпатель, штукатурный гребень, щетка, игольчатая терка, губчатая терка, решетчатая терка, деревянный шпатель

Рабочий инструмент очищать в свежем состоянии водой.


Инструменты Remmers



➤ Насадка Collomix® Rührer KR (4292)

Условия хранения / срок хранения

Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом, прохладном, защищенном от замерзания месте. Срок хранения не менее 12 месяцев.



Безопасность / нормативные документы

Подробная информация о безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также об утилизации и экологии приведена в актуальной версии паспорта безопасности.

Указания по утилизации

Остатки продукта утилизировать в оригинальной упаковке согласно действующим предписаниям. Полностью опустошенные упаковки отправить на вторичную переработку. Утилизировать отдельно от бытовых отходов. Не допускать попадания в канализацию. Не сливать в сливное отверстие.

Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше данные были получены в ходе практического применения, а также в лабораторных условиях, являются ориентировочными и поэтому в целом не носят обязывающий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие указания и описание нашей продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. При этом необходимо учитывать, что

вследствие различия и многообразия рабочих условий, применяемых материалов и строительных объектов естественным образом невозможно охватить каждый отдельный случай. Поэтому в данной связи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить пробное применение, либо обратиться к нам за дополнительной информацией. Если нами не было оформлено четкого письменного подтверждения пригодности особых качеств и свойств продуктов для конкретной цели применения, определяемой в

договорном порядке, то технические консультации или информирование, даже если они осуществляются в меру всей полноты наших знаний, в любом случае не являются обязывающими. В остальном действуют наши Общие условия продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Технического описания предыдущая версия теряет свою силу.