



## Color 2 WS

### - Superdeck 2 WS -

Высокоукрывистая интерьерная краска, стойкая к мытью, не содержит растворителей и пластификаторов

Цвет	Доступные позиции		
	Кол-во на палете	48	32
	Единица упаковки	5 л	12,5 л
	Тип упаковки	ведро пласт.	ведро пласт.
	Код упаковки	05	13
	Арт. №		
superweiss / супербелый	2963	■	■

#### Расход



~ 0,10 - 0,15 л/м<sup>2</sup> на один слой

Расход зависит от впитывающей способности поверхности

Точный расход определить путем пробного нанесения на образец поверхности достаточной площади.

#### Область применения



- Окраска saniрующих штукатурок внутри помещений
- Минеральные поверхности
- Обои, в т.ч. грубоволокнистые
- Обновляющая окраска матовых, прочных и неповрежденных существующих покрытий

#### Свойства



- Не содержит растворителей и пластификаторов
- С пониженной эмиссией
- Класс влажного истирания 2 по DIN EN 13300
- Класс укрывистости 1 при удельном расходе 8,5<sup>2</sup>/л
- Степень блеска: матовая
- Очень хорошая укрывистость
- Высокая паропроницаемость

#### Технические параметры продукта

Связующее вещество	акрилатная дисперсия
Плотность (20 °C)	1,5 кг/л
Вязкость	соответствует методике нанесения
Проницаемость для водяного пара	$s_d < 0,1$ м

Указанные значения представляют собой типичные свойства продукта и не носят характер гарантийной спецификации.



**Возможные системные продукты**

➤ **Primer Hydro F (2842)**

**Подготовка к выполнению работ**


■ **Требования к обрабатываемой поверхности**

Обрабатываемая поверхность должна быть прочной, сухой, чистой, без пыли и трещин.  
Не должно быть высолов.

■ **Подготовка поверхности**

Непрочные существующие покрытия полностью удалить.  
Прочно держащиеся основания, имеющие осыпь, загрунтовать продуктом Primer Hydro F.

**Порядок применения**



■ **Условия применения**

Температура материала, окружающей среды и обрабатываемой поверхности: мин. +5 °С, макс. +25 °С.

Тщательно перемешать материал.  
Нанести на поверхность, используя подходящий инструмент.  
Нанести материал за 1-2 рабочих прохода в зависимости от состояния основания.  
Технологический перерыв между рабочими проходами не менее 8 часов.

**Указания по применению**

Граничащие элементы конструкции и материалы, не предназначенные для обработки данным продуктом, защитить от контакта с ним соответствующим образом.  
На смежных поверхностях наносить материал только с одинаковым номером партии.

**Общие указания**

Отклонения от актуальных нормативных положений требуют дополнительного согласования.  
При планировании и проведении работ принимать во внимание имеющуюся документацию об испытаниях.  
Всегда выполнять пробное нанесение!


**Рабочий инструмент / очистка**



Кисть малая, кисть флейцевая, валик из овечьей шерсти, аппарат безвоздушного распыления (Airless)

Рабочий инструмент и возможные загрязнения очищать сразу в свежем состоянии водой.

**Условия хранения / срок хранения**



Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом, прохладном, защищенном от замерзания месте. Срок хранения не менее 12 месяцев.

**Безопасность / нормативные документы**

Подробная информация о безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также об утилизации и экологии приведена в актуальной версии паспорта безопасности.

**Средства индивидуальной защиты**

При нанесении распылением использовать средство защиты органов дыхания с пылевым фильтром P2 и защитные очки. Надевать специальные защитные перчатки и защитную одежду.



#### Указания по утилизации

Остатки продукта утилизировать в оригинальной упаковке согласно действующим предписаниям. Полностью опустошенные упаковки отправить на вторичную переработку. Утилизировать отдельно от бытовых отходов. Не допускать попадания в канализацию. Не сливать в сливное отверстие.

#### Содержание летучих органических соединений (ЛОС) согл. Директиве Decopaint (2004/42/EG)

Предельно допустимое значение по нормам ЕС для данного продукта (кат. A/a): макс. 30 г/л (2010).

Содержание ЛОС в данном продукте < 30 г/л.

VOC	
Кат.	A/a
2010:	30g/l
max.:	30g/l

Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше данные были получены в ходе практического применения, а также в лабораторных условиях, являются ориентировочными и поэтому в целом не носят обязывающий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие указания и описания нашей продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. При этом необходимо учитывать, что вслед-

ствие различия и многообразия рабочих условий, применяемых материалов и строительных объектов естественным образом невозможно охватить каждый отдельный случай. Поэтому в данной связи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить пробное применение, либо обратиться к нам за дополнительной информацией. Если нами не было оформлено четкого письменного подтверждения пригодности особых качеств и свойств продуктов для конкретной цели применения, определяемой

в договорном порядке, то технические консультации или информирование, даже если они осуществляются в меру всей полноты наших знаний, в любом случае не являются обязывающими. В остальном действуют наши Общие условия продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Технического описания предыдущая версия теряет свою силу.