



Color SP

- Sanierputzfarbe -

Интерьерная краска с высокой паропроницаемостью для систем saniрующих штукатурок



Цвет	Доступные позиции		
	Кол-во на палете	48	32
	Единица упаковки	5 л	12,5 л
	Тип упаковки	ведро пласт.	ведро пласт.
	Код упаковки	05	13
	Арт. №		
weiss / белый	3080	■	■
Sonderton / спец. цвет	3081	■	■

Расход

~ 0,13 - 0,15 л/м² на один слой

Расход может варьироваться в зависимости от состояния обрабатываемой поверхности.

Точный расход определить путем пробного нанесения на образец поверхности достаточной площади.



Область применения



- Окраска saniрующих штукатурок внутри помещений
- Минеральные поверхности
- Обновляющая окраска матовых, прочных и неповрежденных существующих покрытий
- Обои, в т.ч. грубоволокнистые

Свойства



- Не содержит растворителей и пластификаторов
- С пониженной эмиссией
- Класс влажного истирания 3 по DIN EN 13300
- Класс укрывистости 1 при удельном расходе 7,5 м²/л
- Степень блеска: глубоко-матовая
- Высокая паропроницаемость

Технические параметры продукта

Связующее вещество	акриловая дисперсия без содержания растворителей
Плотность (20 °C)	~ 1,4 кг/л
Вязкость	соответствует технологии нанесения
Проницаемость для водяного пара	$s_d < 0,01$ м при расходе 0,3 л/м ²

Указанные значения представляют собой типичные свойства продукта и не несут характер гарантийной спецификации.

Возможные системные продукты


- [Primer Hydro F \(2842\)](#)

Подготовка к выполнению работ

- Требования к обрабатываемой поверхности
Обрабатываемая поверхность должна быть прочной, сухой, чистой, без пыли и трещин. Не должно быть высолов.
- Подготовка поверхности
Непрочные существующие покрытия полностью удалить.
Прочно держащиеся основания, имеющие осыпь, загрунтовать продуктом Primer Hydro F.



Порядок применения



■ Условия применения

Температура материала, окружающей среды и обрабатываемой поверхности: мин. +5 °C, макс. +25 °C.

Тщательно перемешать материал.
Нанести на поверхность, используя подходящий инструмент.
Нанести материал в 1-2 слоя в зависимости от состояния основания.
Технологический перерыв между рабочими проходами не менее 8 часов.

Указания по применению

Граничащие элементы конструкции и материалы, не предназначенные для обработки данным продуктом, защитить от контакта с ним соответствующим образом.
На смежных поверхностях наносить материал только с одинаковым номером партии.
Яркие цвета (например, желтый, красный и т.п.) могут иметь более низкую степень укрывистости, обусловленную особенностями пигментов. При необходимости нанести еще один слой.

Общие указания

Отклонения от актуальных нормативных положений требуют дополнительного согласования.
При планировании и проведении работ принимать во внимание имеющуюся документацию об испытаниях.
Всегда выполнять пробное нанесение!

Рабочий инструмент / очистка



Кисть малая, кисть флейцевая, валик из овечьей шерсти, аппарат безвоздушного распыления

Рабочий инструмент и возможные загрязнения очищать сразу в свежем состоянии водой.

Инструменты Remmers

- Насадка Collomix® Rührer LX (4296)
- Farbrolle FC (4913)
- Flächenstreicher (4540)
- Heizkörperpinsel (4541)

Безопасность / нормативные документы

Подробная информация о безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также об утилизации и экологии приведена в актуальной версии паспорта безопасности.

Средства индивидуальной защиты

При нанесении распылением использовать средство защиты органов дыхания с пылевым фильтром P2 и защитные очки. Надевать специальные защитные перчатки и защитную одежду.

Указания по утилизации

Остатки продукта утилизировать в оригинальной упаковке согласно действующим предписаниям. Полностью опустошенные упаковки отправить на вторичную переработку. Утилизировать отдельно от бытовых отходов. Не допускать попадания в канализацию. Не сливать в сливное отверстие.

Содержание летучих органических соединений (ЛОС) согл. Директиве Decopaint (2004/42/EG)

Предельно допустимое значение по нормам ЕС для данного продукта (кат. A/a): макс. 30 г/л (2010).
Содержание ЛОС в данном продукте < 30 г/л.

VOC	
Кат. A/a	2010: 30g/l
max.:	30g/l

Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше данные были получены в ходе практического применения, а также в лабораторных условиях, являются ориентировочными и поэтому в целом не носят обязывающий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие указания и описания нашей продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. При этом необходимо учитывать, что

вследствие различия и многообразия рабочих условий, применяемых материалов и строительных объектов естественным образом невозможно охватить каждый отдельный случай. Поэтому в данной связи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить пробное применение, либо обратиться к нам за дополнительной информацией. Если нами не было оформлено четкого письменного подтверждения пригодности особых качеств и свойств продуктов для конкретной цели применения, определяемой в

договорном порядке, то технические консультации или информирование, даже если они осуществляются в меру всей полноты наших знаний, в любом случае не являются обязывающими. В остальном действуют наши Общие условия продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Технического описания предыдущая версия теряет свою силу.