



Primer Hydro LC

Грунтовка и адгезионное покрытие для выравнивающей массы Baseplan



Доступные позиции	
Кол-во на палете	75
Единица упаковки	5 л
Тип упаковки	канистра пласт.
Код упаковки	05
Арт. №	
6359	■

Расход ~ 100-150 мл/м² в зависимости от основания
Точный расход определить путем пробного нанесения на образец поверхности достаточной площади.

Область применения

- Для внутренних работ
- Грунтовка для непористых оснований (например, старых керамических облицовочных покрытий)
- Грунтовка для минеральных оснований на гипсовом или цементном вяжущем



Свойства

- Не содержит растворителей
- Быстрое высыхание
- Продукт готов к применению
- Превосходная адгезия к непористым основаниям
- Шероховатая поверхность для оптимального адгезионного сцепления



Технические параметры продукта

Внешний вид	синяя прозрачная жидкость
-------------	---------------------------

Указанные значения представляют собой типичные свойства продукта и не носят характер гарантийной спецификации.

Сертификаты > [GEV - EMICODE](#)

Возможные системные продукты > [Baseplan \(6358\)](#)



Подготовка к выполнению работ


■ Требования к обрабатываемой поверхности

Основание должно обладать несущей способностью, быть прочным, стабильным, без отслаивающихся элементов, пыли, масел, жиров, следов истирания резины и прочих веществ, препятствующих адгезии.

Перед нанесением материала показатели влажности основания не должны превышать следующих максимальных значений:

- основания на цементном вяжущем (с подогревом и без подогрева): макс. 2,0 CM-%
- основания на вяжущем из сульфата кальция: макс. 0,5 CM-%
- основания на вяжущем из сульфата кальция (с подогревом): макс. 0,3 CM-%

Порядок применения



■ Условия применения

Температура материала, окружающей среды и обрабатываемой поверхности: мин. +5 °С, макс. +25 °С

Соблюдать время выдержки (высыхания).

■ Пригодность к нанесению следующего слоя (+20 °С)

Последующая обработка прибл. через 60 минут

Взболтать материал и порционно нанести на поверхность. Равномерно распределить материал валиком для эпоксидных смол и тщательно прокатать основание.

Варианты применения

■ Разбавление

Впитывающие основания:

Разбавить материал водой в пропорции 1 : 1

Невпитывающие основания:

Применять материал в неразбавленном виде

Общие указания

Соблюдать актуальные технические нормативные положения.

Отклонения от актуальных нормативных положений требуют дополнительного согласования.

Рабочий инструмент / очистка



Валик для эпоксидных смол, кисть

Рабочий инструмент и возможные загрязнения очищать сразу в свежем состоянии водой.

Условия хранения / срок хранения



Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом, прохладном, защищенном от замерзания месте. Срок хранения не менее 18 месяцев.

Вскрытую емкость плотно закрыть и использовать полностью как можно скорее.

Безопасность / нормативные документы

Подробная информация о безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также об утилизации и экологии приведена в актуальной версии паспорта безопасности.

Указания по утилизации

Остатки продукта утилизировать в оригинальной упаковке согласно действующим предписаниям. Полностью опустошенные упаковки отправить на вторичную переработку. Утилизировать отдельно от бытовых отходов. Не допускать попадания в канализацию. Не сливать в сливное отверстие.



Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше данные были получены в ходе практического применения, а также в лабораторных условиях, являются ориентировочными и поэтому в целом не носят обязывающий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие указания и описания нашей продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. При этом необходимо учитывать, что вслед-

ствие различия и многообразия рабочих условий, применяемых материалов и строительных объектов естественным образом невозможно охватить каждый отдельный случай. Поэтому в данной связи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить пробное применение, либо обратиться к нам за дополнительной информацией. Если нами не было оформлено четкого письменного подтверждения пригодности особых качеств и свойств продуктов для конкретной цели применения, определяемой

в договорном порядке, то технические консультации или информирование, даже если они осуществляются в меру всей полноты наших знаний, в любом случае не являются обязывающими. В остальном действуют наши Общие условия продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Технического описания предыдущая версия теряет свою силу.