



PUR Top 2K S

Матовый запечатавающий полиуретановый лак на растворителе

Доступные позиции

Кол-во на палете	50
Единица упаковки	2,5 кг
Тип упаковки	ведро жест.
Код упаковки	03
Арт. №	
6730	■

Расход ~ 0,15 кг/м²

Область применения ■ Запечатка в паропроницаемых системах Remmers для балконов

Свойства



- Содержит растворители
- Матовая поверхность
- Устойчивость к ультрафиолету

Технические параметры продукта

	Компонент А	Компонент В	Смесь
Плотность (20 °C)	1,1 г/см ³	1,1 г/см ³	1,1 г/см ³

Указанные значения представляют собой типичные свойства продукта и не носят характер гарантийной спецификации.

Возможные системные продукты

- Ероху BS 2000 (6001)
- Ероху BS 3000 SG (6380)
- Ероху BS 3000 М (6370)


Подготовка к выполнению работ

- **Требования к обрабатываемой поверхности**
Основание должно обладать несущей способностью, быть прочным, стабильным, без отслаивающихся элементов, пыли, масел, жиров, следов истирания резины и прочих веществ, препятствующих адгезии.
Материал применяется только на специальных уплотненных стяжках с уклоном с технически правильно выполненными узлами, покрытых паропроницаемыми тонкослойными системами Remmers.
- **Подготовка поверхности**



Наносить запечатывающее покрытие в течение 48 ч после нанесения основного покрытия. При более длительных технологических перерывах поверхность последнего нанесенного слоя необходимо отшлифовать и удалить пыль.

Подготовка материала




■ Комби-упаковка

Отвердитель (комп. В) полностью добавить в основную массу (комп. А). Затем перемешать массу электрическим строительным миксером на малых оборотах (~ 300 - 400 об./мин.). Перелить смесь в другую емкость и еще раз тщательно перемешать. Соблюдать минимальное время смешивания 3 мин. Образование разводов на поверхности смеси указывает на недостаточную степень смешивания.

Готовую смесь сразу после приготовления полностью вылить на подготовленную поверхность и распределить соответствующим инструментом.

Порядок применения



Только для профессионального применения!

■ Условия применения

Температура материала, окружающей среды и обрабатываемой поверхности: мин. +10 °C, макс. +25 °C. В течение минимум 24 часов после укладки необходимо защищать материал от попадания воды и воздействия влаги. Относительная влажность воздуха должна составлять 40 - 80 %. Температура основания в момент нанесения и во время отверждения должна быть выше температуры точки росы минимум на 3 °C.

■ Время пригодности к применению (+20 °C)

~ 60 минут
Время нанесения составляет порядка 5 минут.

Более высокие температуры сокращают, более низкие увеличивают указанные временные значения.

Варианты применения

■ Запечатка (тонкослойное покрытие)

Нанести материал на поверхность и равномерно распределить специальным валиком для полиуретановых материалов (25 см) в два прохода крест-накрест. Всегда выполнять работы "свежее по свежему". Избегать образования луж.

Расход	~ 0,15 кг/м ²
--------	--------------------------

Общие указания

Все приведенные параметры и значения расхода были получены в лабораторных условиях (+20 °C) на стандартных оттенках. При применении на объекте возможны незначительные отклонения от приведенных параметров. Не предназначено для внутренних помещений! Сильный запах! Для получения максимально равномерных поверхностей привлекать для выполнения работ квалифицированный персонал. При превышении времени нанесения возможно образование следов от валика, различий в степени блеска и оттенке. На смежных поверхностях применять только материал с одинаковым номером партии. Ремонт поверхности и нанесение покрытия вплотную к ранее выполненным




участкам приводит к видимому переходу во внешнем виде и структуре. Неравномерное нанесение, а также сильные температурные перепады на поверхности могут привести к неравномерному внешнему виду поверхности вследствие различной степени блеска. Вода должна отводиться с поверхности. Стоячая вода и лужи приводят к отслоению и повреждениям. Механические повреждения сразу ремонтировать во избежание возникновения сопутствующих дефектов, вызываемых проникновением влаги под покрытие. Абразивные механические нагрузки приводят к появлению следов износа. Возможно образование пятен вследствие контакта с органическими красителями (например, цветочными лепестками, кетчупом и горчицей). Летящие искры и окурки приводят к образованию следов горения. Дополнительная информация о нанесении, применении в системах и уходе за упомянутыми продуктами приведена в актуальных версиях Технических описаний и Системных рекомендациях Remmers.

Рабочий инструмент / очистка

Валик для полиуретановых материалов, строительный миксер

Более точные данные приведены в Каталоге инструментов Remmers. Очищать рабочий инструмент и удалять возможные загрязнения сразу в свежем состоянии растворителем V 103. Во время очистки соблюдать меры предосторожности и требования по утилизации.

Условия хранения / срок хранения

Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом, прохладном, защищенном от замерзания месте. Срок хранения не менее 12 месяцев.

Безопасность / нормативные документы

Только для профессионального применения!

Дополнительная информация о безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также данные по утилизации и экологии приведены в актуальной версии Паспорта безопасности.

Средства индивидуальной защиты

Эти данные приведены в актуальных версиях Паспортов безопасности, а также в соответствующих изданиях профессиональных союзов.

Указания по утилизации

Остатки продукта утилизировать в оригинальной упаковке согласно действующим предписаниям. Полностью опустошенные упаковки отправить на вторичную переработку. Утилизировать отдельно от бытовых отходов. Не допускать попадания в канализацию. Не сливать в сливное отверстие.

Содержание летучих органических соединений (ЛОС) согл. Директиве Decoraint (2004/42/EG)

Предельно допустимое значение по нормам ЕС для данного продукта (кат. A/j): макс. 500 г/л (2010).
Содержание ЛОС в данном продукте < 500 г/л.



Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше данные были получены в ходе практического применения, а также в лабораторных условиях, являются ориентировочными и поэтому в целом не носят обязывающий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие указания и описания нашей продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. При этом необходимо учитывать, что вслед-

ствие различия и многообразия рабочих условий, применяемых материалов и строительных объектов естественным образом невозможно охватить каждый отдельный случай. Поэтому в данной связи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить пробное применение, либо обратиться к нам за дополнительной информацией. Если нами не было оформлено четкого письменного подтверждения пригодности особых качеств и свойств продуктов для конкретной цели применения, определяемой

в договорном порядке, то технические консультации или информирование, даже если они осуществляются в меру всей полноты наших знаний, в любом случае не являются обязывающими. В остальном действуют наши Общие условия продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Технического описания предыдущая версия теряет свою силу.